MOTIP Removable Coating

Technical Information



Ge detaljer på din bil en ny look med en avtagbar beläggning på delar som fälgar och din bils logotyp med MOTIP Removable Coating. Ta enkelt bort beläggningen igen genom att dra av den skapade filmen. Lämplig för behandling av släta, icke-absorberande ytor, som blank metall, aluminium, glas och ytor som behandlats med 2K-lacker. MOTIP Removable Coating är spraybar men inte lämplig för ytor som behandlas med 1K-lacksystem.

Beställningsnummer: 04301, 04302, 04304, 04303, 04305, 04306, 04307, 04308, 04309, 04310

Kvalitet & egenskaper

Beständig mot kemikalier och väderpåverkan
God fyllnadsegenskap
Snabbtorkande
360° ventil

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Syntetiskt gummi
Kolourname:
- black
- carbon
- white
- green
- orange
- no colour
- blue
- red
- fluor yellow

Lukt: Kännetecken
Grad av glans:
- matta, 10 ±2
- högglans, >85

Effektivitet: 500 ML – 0.4 m²
Dammtorr: 20 - 40 min
Torr vid beröring: 30 min
Helt torr: 1 h
Ytor: Metal, aluminium, glass, paintable hard plastics
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Temperaturbeständighet: 100 °C
Lagringsstabilitet: 10 m
Innehållt: 500 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Före behandling: Rengör ytan, slipa inte. Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Applicera inte någon primer.
Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Burken ska ha rumstemperatur. Bästa bearbetningstemperatur 10–25 °C vid en relativ luftfuktighet på <65 %.
Skaka burken i 3 minuter före användning och provspraya på en liten yta. Håll burken cirka 25–30 centimeter från ytan som ska behandlas.
Applicera minst fem lager avtagbar lack, med ett intervall på fem minuter. För att undvika att filmen spricker när du tar bort detta, applicera ett extra lager vid kritiska punkter (hörn och kanter).
Torktiden beror på omgivningstemperatur, luftfuktighet och det applicerade lacklagrets tjocklek.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com