MOTIP Värmebeständig färg (röd)

Technical Information



Måla ytor som utsätts för mycket höga temperaturer, såsom avgaserna i din bil, med MOTIP värmebeständig färg.

Beställningsnummer: 04040

Kvalitet & egenskaper

Värmebeständig
Utmärkt vidhäftning
Beständig mot bensin, kemikalier och väderpåverkan

Fysikaliska och kemiska data

Bas: Silikonharts
Kolourname: red
Lukt: Kännetecken
Grad av glans: matta, 10 ±2
Effektivitet: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
Dammtorr: 5 - 10 min
Torr vid beröring: 10 - 15 min
Helt torr: 30 - 60 min
Överdragbar: 30 - 60 min
Ytor: Surfacs which are exposed to very high temperatures.
Minsta arbetstemperatur: 10 °C
Maximal arbetstemperatur: 25 °C
Flampunkt: n.a.
Temperaturbeständighet: 300 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innehållt: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

MOTIP Värmebeständig färg (röd)

Technical Information

Hur man använder

Läs anvisningarna på förpackningen noggrant före användning och följ dessa.
Före behandling: Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Avlägsna gammal lös lack och rost och slipa ytan. Applicera inte någon primer.
Behandling: Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Aerosolen ska ha rumstemperatur. Bästa temperatur för behandling 10–25 °C.
Skaka burken i 2 minuter före användning och provspraya på en liten yta. Håll burken cirka 25–30 centimeter från ytan som ska behandlas.
Applicera den värmebeständiga lacken i flera tunna lager. Skaka burken igen innan du applicerar nästa lager. Låt torka i rumstemperatur i en timme. Värm sedan i 30 till 60 minuter (200 °C) för att härda färgskiktet. Rök utvecklas under lackhärdningsprocessen.
Rengör ventilen efter användning (vänd burken upp–och-ned och tryck på munstycket i cirka 5 sekunder).
Torktiden beror på omgivningstemperatur, luftfuktighet och det applicerade lacklagrets tjocklek.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com